



MORTERO

PARA RELLENO Y ASENTADO DE BLOQUES DE CONCRETO, LADRILLOS CERÁMICOS, LADRILLOS SILICO CALCÁREOS, CONTRAPISOS, PIEDRA Y RESANES.

www.kretomix.com.pe

997 843 746

ventas@kretomix.com.pe

kretomix



Ventajas:

- Mezcla seca homogénea con dosificaciones exactas en peso.
- Uso inmediato, solo se agrega agua en la cantidad indicada en el empaque.
- Fácil transporte, recepción, manipulación y almacenaje de materiales en obra de manera práctica y segura (presentación en bolsa de 40 kg).
- Insumos sometidos a estrictos controles de calidad, cumpliendo con las normas ASTM, NTP y RNE.
- Incrementa la productividad, optimizando recursos: mano de obra, materiales y tiempo.
- Reducción considerable de mermas.

Aplicaciones:

Para relleno y asentado de bloques de concreto, ladrillos cerámicos, ladrillos silico calcáreos, contrapisos, piedra y resanes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES PARA UNA BOLSA DE 40 KG

DESCRIPCIÓN	DOSIFICACIÓN	CANTIDAD DE AGUA POR BOLSA (LITROS)	LADRILLO: RENDIMIENTO POR BOLSA	PARA 1 m ³ SE REQUIERE	NORMA TÉCNICA
Mezcla seca con Cemento Tipo I + Arena gruesa seleccionada y tamizada	(1:4) (Cemento/ Arena gruesa)	6.00 a 6.25	0.020m ³	50 bolsas	NTP 399.610, NTP 399.607 y RNE

RENDIMIENTO PARA ASENTADO DE LADRILLO (m²)

TIPO DE LADRILLO	JUNTA (cm)	01 BOLSA DE 40 KILOS
King Kong 18 huecos	1.50	0.50
Pandereta	1.50	0.70

RENDIMIENTO PARA ASENTADO DE BLOQUES

TAMAÑO DE BLOQUES	09 x 19 x 39	12 x 19 x 39	14 x 19 x 39	19 x 19 x 39
CANTIDAD DE BLOQUES POR BOLSA DE 40 KILOS (2.00 m ²)	25	25	25	25

RENDIMIENTO PARA CONTRAPISO

ESPESOR (cm)	2	3	4	5	6	7	8
Nº DE BOLSAS DE 40 KILOS POR m ²	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00

Recomendaciones:

Consistencia

- Utilice la cantidad de agua recomendada para garantizar una mezcla óptima, así como su resistencia final.
- Exceder el uso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del producto. Si adiciona más agua de la cantidad especificada en el empaque, aumentará la relación a/c disminuyendo la resistencia final del producto.
- No modifique la mezcla de este empaque: no añadir cemento, arena o aditivos.

Usos

- Use todo el contenido del producto una vez abierto el empaque.
- No aplique con temperaturas exteriores extremas (< a 5° ó > a 35° Centígrados) o condiciones de fuertes vientos, heladas o lluvias.

Almacenaje y manipulación

- Proteja y evite deteriorar las bolsas en el proceso de almacenamiento.
- No apile más de 10 bolsas una sobre otra.
- Almacene en un área libre de humedad y techada.
- No deje en contacto con la humedad del suelo ni deje bolsas abiertas.
- Emplee parihuelas y evite tiempos de almacenamiento prolongados.

Seguridad

- Evite el contacto con la piel, use guantes y equipos EPP.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con abundante agua y acuda por atención médica.